

KEVYEN RASITUKSEN ULKOTILAN BETONIPAIKKAUKSET

(terassit, parvekkeet, ulkoportaat jne.)

Alustan

Valmistelu:

Betonin pinnan pitää olla puhdas, luja, irtonaiset tartuntaa haittaavat kerrokset on poistettava. Tarvittaessa pinta piikataan, hiekkapuhalletaan tai pestään korkeapainepesulla. Pinnan esivalmistelun jälkeen tulisi betonin runkoaineen olla näkyvissä. Sileät pinnat on karhennettava!

Pohjustus:

Tuotteet eivät vaadi pohjustetta. Betoni esikastellaan ja pinnan pitää olla mattakostea; vapaa irtovedestä. Esikastelu suoritetaan mieluiten 24 h, mutta viimeistään 2 h ennen työsuoritusta. Korjausmassat työstetään huolellisesti alustaan kiinni.

Näkyvä betonirauhoitus puhdistetaan Sa 2 – tasolle (standardit ISO 8501-1 / ISO 12944-4) mekaanisesti ja ruostesuojataan PCI Nanocret AP tartuntasuojaprimerilla.

Tasoitus:

Pystypinnat/vaakapinnat korjataan PCI Nanocret tuotteilla. Kuituvahvistetuilla PCI Nanocret R2 (3-100mm) yleiskorjaus- ja tasoituslaastilla, tai PCI Nanocret FC (1 – 10 mm) hienotasoislaastilla.

Pinnoitus:

PCI Nanocret tuotteet ovat pinnoitettavissa sopivissa olosuhteissa 4 h kuluttua.