

## **AUTON PESUPAIKAN VEDENERISTYS JA LAATOITUS**

### **Alustan**

**Valmistelu:** Alustasta poistetaan mahdolliset vanhat pinnoitteet ja tartuntaa haittaavat heikot kerrokset.

**Pohjustus:** Sementtipohjaiset alustat pohjustetaan 1:1 ohennetulla PCI Gisogrund pohjusteella.

**Tasoitus:** Tarvittavat tasoitukset tehdään sopivalla PCI-tasoitteella. (itsetasoittuvilla PCI Periplan CF35 tasoite 2-35 mm, tai tai PCI Periplan Multi 3-40mm, tai pastamaisilla kuituvahvistetuilla PCI Nanocret R2 yleiskorjaus- ja tasoituslaastilla 3-100 mm tai PCI Nanocret FC hienotasoituslaastilla 1-10 mm).  
Raskaan rasituksen tilassa tasoitteen minimipaksuus 3 mm.

**Vedeneristys:** Vedeneristys suoritetaan Masterseal 560, tai PCI Seccoral 2K Rapid vedeneristeellä tuote-esitteen mukaisesti. Vedeneriste-kerroksen minimipaksuus on 2 mm.

**Laatoitus:** Laatat kiinnitetään PCI-Nanolight tai PCI-Nanoflott(isoille laatoille) kiinnityslaastilla.

**Saumaus:** Saumaus joko PCI Nanofug Premium, tai PCI-Durapox(epoksi) saumalaastilla.  
Tarkemmat tiedot ym. tuotteiden tuotekortista